


# Technický list výrobku

## BauderTHERMOFIN F 18

<b>Popis výrobku</b>	štandardná umelohmotná strešná fólia na báze FPO-PP so špeciálnou vložkou zo skleneného rúna		
<b>Oblasť použitia</b>	jednovrstvová strešná a hydroizolačná fólia pre mechanicky upevnené systémy plochých striech alebo na hydroizoláciu pod záťažovými vrstvami, ako sú vegetačné strechy alebo štrk		
<b>Povrch</b>	hore:	striebrosivý podobný RAL 7001	
	dolu:	čierny	
<b>Nosná vložka druh</b>	sklené rúno		
<b>Kód výrobku</b>	6818 0150		
<b>Typ aplikácie podľa DIN V 20000-201</b>	DE/E1 FPO-BV-E-GV-1.8		
<b>Typ aplikácie podľa DIN/TS 20000-202</b>	BA FPO-BV-E-GV-1.8		

Vlastnosť	Skúšobná metóda	Jednotka	Hodnota
Viditeľné chyby	EN 1850-2	-	bez viditeľných chýb
Dĺžka	EN 1848-2	m	20(-0/+5%)
Šírka	EN 1848-2	m	1,50(-0,5/+1%)
Priamosť	EN 1848-2	mm	< 50
Rovinnosť	EN 1848-2	mm	< 10
Plošná hmotnosť	EN 1849-2	kg/m <sup>2</sup>	1,9 (-5/+10%)
Skutočná hrúbka	EN 1849-2	mm	1,8 (-5/+10%)
Vodotesnosť	EN 1928 - B	-	vyhovuje
Pôsobenie vonkajšieho ohňa*	CEN/TS 1187	-	B <sub>ROOF</sub> (t1)
Reakcia na oheň	EN 13501-1	-	trieda E
Odolnosť spoja proti odlupovaniu	EN 12316-2	N/50mm	≥ 300
Odolnosť spoja v šmyku	EN 12317-2	N/50mm	> 400
Ťahové napätie pozdĺžne	EN 12311-2 B	N/mm <sup>2</sup>	≥ 5
Ťahové napätie priečne	EN 12311-2 B	N/mm <sup>2</sup>	≥ 5
Ťažnosť pozdĺžne	EN 12311-2 B	%	≥ 200
Ťažnosť priečne	EN 12311-2 B	%	≥ 200
Odolnosť proti nárazu tvrdý podklad	EN 12691	mm	> 600
Odolnosť proti nárazu mäkký podklad	EN 12691	mm	> 750



Notifikovaný(-é) subjekt(-y) MFPA Leipzig, 0800  
EN 13956 : 2011, EN 13967 : 2012

# Technický list výrobku

## BauderTHERMOFIN F 18

Vlastnosť	Skúšobná metóda	Jednotka	Hodnota
Odolnosť proti statickému zaťaženiu tvrdý podklad	EN 12730	kg	> 15
Odolnosť proti statickému zaťaženiu mäkký podklad	EN 12730	kg	> 15
Odolnosť proti pretrhnutiu pozdĺžne	EN 12310-2	N	> 150
Odolnosť proti pretrhnutiu priečne	EN 12310-2	N	> 150
Odolnosť proti prerastaniu koreňov	EN 13948/FLL	-	spĺňa
Rozmerová stálosť	EN 1107-2	%	< 0,3
Ohybnosť pri nízkej teplote	EN 495-5	°C	≤ -40
Vystavenie UV žiareniu	EN 1297	-	vyhovuje ( > 2500 h )
Trvanlivosť: Vodotesnosť po umelom starnutí	EN 1296 - EN 1928 (B 24h/60kpa)	-	vyhovuje
Trvanlivosť: Vodotesnosť po pôsobení kvapalných chemikálií vrátane vody	EN 1847 - EN 1928 (B 24h/60kpa)	-	vyhovuje
Odolnosť proti ľadovcu tvrdý podklad	EN 13583	m/s	28
Odolnosť proti ľadovcu pružný podklad	EN 13583	m/s	40
Priepustnosť vodnej pary (μ)	EN 1931	-	150.000 (±30%)
Vystavenie kontaktu s asfaltom	EN 1548	-	vyhovuje
Odolnosť proti pretrhnutiu (driekom klinca)	EN 12310-1	N	> 500

\* v odskúšaných konštrukčných skladbách

#### Likvidácia odpadu

Odpady z výrobku nie sú nebezpečnou látkou. Pri likvidácii dodržiavajte miestne príslušné predpisy. EWC kód odpadu: 170203 "plasty".

#### Skladovanie/Doprava

Umelohmotnú strešnú fóliu skladujte v ležatej polohe, v čistom a suchom prostredí. Pred spracovaním ju chráňte pred poveternostnými vplyvmi! Jednotlivé kotúče nechajte zabalené až po okamih montáže, za účelom minimalizácie prípravy spoja pred zvráňaním.

#### Poznámky

BauderTHERMOFIN F je vybavený protipožiarnou ochranou, ktorá umožňuje použitie v strešných skladbách s požiadavkou BROOF (t1) až do 20° sklonu strechy.

#### Ďalšie podklady

Aktuálne dokumenty ako montážny návod FPO, vyhlásenia EPD, konštrukčné detaily, atď., nájdete na internetovej stránke [www.bauder.sk](http://www.bauder.sk).



Notifikovaný(-é) subjekt(-y) MFPA Leipzig, 0800  
EN 13956 : 2011, EN 13967 : 2012